

CB FLOORSEALER 2C WB

ALS PERFORMANTE AFWERKING OP MINERALE ONDERGRONDEN.

TOEPASSINGEN

CB Floorsealer WB is ontwikkeld als performante afwerking op minerale ondergronden (dekvloeren, decoratieve gietvloeren, siergrindvloeren, enz....)

PRODUCTBESCHRIJVING

CB Floorsealer WB is een watergebaseerde afwerkingslaag op polyurethaanbasis.

CB Floorsealer WB is 2-componentig en heeft een goede chemische bestendigheid én een hoge slijtvastheid.

KARAKTERISTIEKEN EN EIGENSCHAPPEN

Op alkalische ondergronden is het aan te raden om altijd eerst de CB Prime AB (of CB Colour Prime AB) aan te brengen.

Verwerkingstemperatuur	: van +10 °C tot + 30°C.
Droogsnelheid	: afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid en ventilatie: variërend tussen 30 minuten en 2 uur.
Glansgraad:	20°: 1 60°: 6 85°: 8
pH	: 7-9
Viscositeit	: 2.250 +/- 750 mPa.s (Brookfield RVT) Spindel 2 Snelheid 10 rpm

GEBRUIKSAANWIJZING

Mengen

De benodigde hoeveelheden in volumeverhouding Comp. B : Comp A = 10 : 1 mengen.

Component B met een langzaam draaiende elektrische menger grondig roeren, dan component B toevoegen en verder roeren tot een homogene massa.

Verwerking:

Het mengsel wordt op de ondergrond aangebracht door middel van een rolborstel met zachte haren.

Transparante afwerking:

1^e laag: (transparante) CB Prime AB

Daarna afwerken met 2 (tot 3) lagen CB Floorsealer 2C WB

Ingekleurde afwerking:

1^e laag: CB Colour Prime AB (verdunnen met 10% water).

2 lagen CB Colour Prime AB (onverdund).

Voor een optimaal resultaat raden wij ten eerste aan de vloer ook in dit geval af te werken met 2 lagen **CB Floorsealer WB**

Reiniging van materiaal kan gebeuren met water. Aangedroogd materiaal dient mechanisch verwijderd te worden.

VERBRUIK/DOSERING

Ca. 50-70 g/m², per laag, ook afhankelijk van de zuigende werking van de ondergrond.

VERPAKKING

Emmers comp.A 4,5 kg – Comp. B 0,450 kg
Emmers comp A 10kg – Comp B 1 kg.

TRANSPORT EN VERVOER

CB Floorsealer WB moet worden opgeslagen in een droge ruimte. De houdbaarheid is beperkt tot 1 jaar. Buiten de zon bewaren bij een temperatuur tussen 5 en 30°C.

HOUDBAARHEID

De houdbaarheid is beperkt tot 1 jaar.

VEILIGHEIDSINFORMATIE – VERVOER – HANTERING EN OPSLAG - AFVAL

De informatie in dit technisch blad is gebaseerd op onze ervaringen en onderzoeken. De informatie wordt echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik van het product, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard ook, welke door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt.

Nawoord

De gegevens vermeld in dit merkbild, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn gebaseerd op omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter ook met betrekking tot aansprakelijkheid van derden vrijblijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses verkregen bij 20 °C, afwijkingen zijn getolereerd.